

El Compuesto para Juntas Premezclado marca Easy Finish® es un compuesto premezclado con base de vinilo que puede usarse directamente del envase.

••• | **Ventajas**

- Excelente adhesión/unión.
- Listo para usarse directo del envase.
- Todos los acabados pueden realizarse con un solo compuesto.

••• | **Usos**

El Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish está diseñado para colocar cintas, retocar anclaje y completar el acabado de juntas en paneles de yeso para muros. También puede usarse para reparar grietas en muros empastados, texturizar superficies y laminar paneles de yeso para muros sobre otras superficies, tales como albañilería u otros paneles para muros. Contiene suficiente adhesivo para pegar la cinta de refuerzo y desarrolla su resistencia y dureza al secarse.

••• | **Limitaciones**

- No lo adelgace demasiado.
- Mezclarlo en exceso con un taladro eléctrico puede ocasionar cambios no deseables en viscosidad y en la apariencia del acabado superficial.
- Proteja el producto contra el congelamiento y la exposición a calor extremo y luz solar directa, condiciones que ocasionarán la caducidad prematura del mismo.

••• | **Accesorios**

Cinta para juntas
Esquineros
Cinta para juntas Multi-Flex
Esquineros para arcos
Rebordes J
Junta de Control E-Z Strip

••• | **Empaque**

Cubeta de 3 Lb. (1.4 Kg.)
Cubeta de 12 Lb. (5.4 Kg.)
Caja de 47 Lb. (21.3 Kg.)
Cubeta de 58 Lb. (26.3 Kg.)



••• | **Almacenaje**

La vida de almacén varía con las condiciones climáticas, hasta 6 meses en buenas condiciones. Almacene el compuesto lejos del frío o calor extremo para evitar su caducidad prematura. Revise la fecha de producción con regularidad y mueva el inventario usando primero el más antiguo.

Si el Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish se congela, descongélelo a temperatura ambiente por lo menos 24 horas. Una vez descongelado, invierta el envase por lo menos 15 minutos. Enderece la cubeta, quite la tapa y mézclelo de nuevo con un taladro eléctrico. El Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish debe quedar libre de grumos y listo para usarse en un minuto. Deseche la mezcla del compuesto que haya quedado con grumos.

••• | **Recomendaciones**

La aplicación del Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish deberá coincidir con los métodos descritos en las normas y referencias citadas y según se indica a continuación. El Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish puede requerir un poco de mezclado antes de usarse y en cualquier caso, deberá mezclarse ligeramente antes de añadirle agua. La mezcla puede hacerse con una herramienta tipo para hacer puré o un taladro a baja velocidad. Úselo directamente del envase para dar tratamiento a tornillería y esquineros o para encintar y dar acabado a juntas. Al añadir agua, tenga cuidado de adelgazarlo a la consistencia necesaria.

Debe aplicarse una capa delgada y uniforme del Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish sobre la junta, de unas 4" de ancho. Enseguida, la cinta se centra sobre la junta y se incrusta en el compuesto, dejando suficiente compuesto para juntas bajo la cinta para lograr una buena adhesión. Debe aplicarse una capa delgada del compuesto sobre la cinta para minimizar arrugas u ondulaciones. El cielo raso, los ángulos de muros y los ángulos de rincones se refuerzan doblando la cinta para adaptarse al ángulo e incrustándola en el compuesto. Una vez que el compuesto seque por completo (alrededor de 24 horas) cubra la cinta con una capa de compuesto para todo uso o para acabado final, extendiéndola sobre la cinta hasta unas 3" de cada lado. Después de que esta capa seque por completo, aplique otra capa de compuesto para todo uso o para acabado final con una cresta pequeña y uniforme sobre la junta. Esta capa deberá estar lisa y los bordes se desvanecen aproximadamente 3" más allá de la capa anterior. Todas las esquinas interiores se cubren con cuando menos dos capas de compuesto, con los bordes desvanecidos. Todas las depresiones de cabezas de clavos o tornillos deben recibir tres capas. Estas capas pueden aplicarse al ir aplicando cada capa sobre las juntas. Es necesario dejar que cada

aplicación del Compuesto para Juntas Premezclado Easy Finish se seque totalmente, para después lijarlo en húmedo, si es necesario. Si se prefiere lijar en seco, deberá ventilarse y usarse un respirador apropiado y protección para los ojos. Deben cubrirse las pestañas de los esquineros del panel de yeso con cuando menos dos capas del compuesto. La primera capa debe ser compuesto para todo uso y la segunda puede ser compuesto para todo uso o para acabado final, desvaneciéndolo hasta unas 9" de cada lado del lomo metálico expuesto. En lugares de clima frío (temperatura exterior inferior a 50°F [10°C]), la temperatura dentro de la edificación debe mantenerse a un mínimo de 50°F (10°C), de día y de noche, durante el proceso de acabado de las juntas. Ventílese adecuadamente para eliminar el exceso de humedad. Las condiciones de humedad retardan el proceso de secado. Por tanto, un tiempo de secado de 24 horas entre las capas pudiera no ser suficiente. El tiempo de secado adecuado es esencial para evitar situaciones indeseables, como grietas ocasionadas por una contracción demorada.

PRINCIPAL

Charles Sumner
No. 35 Los Prados
T. 809-732-2368

GLOBAL SHOWROOM

Arístides García No. 3
Los Prados
T. 809-732-2368

ZONA ORIENTAL

Av. Charles de Gaulle
No. 52, Villa Carmen
T. 809-591-2368

SANTIAGO

Carr. Don Pedro No. 27
Hoyo del Caimito
T. 809-724-8630

BÁVARO

Carr. Verón-Bávaro, km 3 1/2
Naves de Papaterra
T. 809-466-1019